

# PROFIX

## CM 10

Matt lakk MS 2:1

**2K CM10 2:1** magas minőségű szintelen lakk, amellyel tökéletes matt felületet lehet elérni.

Attól függően, hogy milyen arányban keverjük össze a **CP 1500 SRF** magasfényű lakkal, annak függvényében kapjuk meg a kívánt mattságot.



Karcállóság: ●●●●●  
 Viszkózitás: ●●●●●  
 Fény: ○○○○

Keverék edző hozzáadása előtt		Mattság
CM 10	CP 1500 SRF	
100%	----	Teljesen matt
75%	25%	Közepesen matt
50%	50%	Selyem matt
25%	75%	Selyemfény

Kiszérelés		
Egység	Csomagolás	
1 L	6 db	



**100** egység **CM 10**, (keverék **CP 1500 SRF**),  
**50** egység edző **CP 285 MS**,  
**20** egység hígító **CP 040**.

Hőmérséklet	Ajánlott hígító	Ajánlott edző
<15°C		CP 282 vagy CP 218
>25°C	CP 070	CP 286

### Felület előkészítése:

Mattítsa le a felületet, majd törölje át a felületet szilikonlemosóval.

### Fazekidő:

~2 óra

### Kiadósság:

~7 m<sup>2</sup>/1 L

### Száraz rétegvastagság:

~50-60 µm

### Ajánlott festékszűrő :

125-190 µm

### Viszkózitás 20°C:

18-22 s DIN Cup 4 mm

### VOC:

Dz. U. 2007 r. Nr. 11, poz. 72 kat. B/5 (840)<840

### Szavatosság:

24 hónap (gyári,bontatlan csomagolásban)



Két teljes réteg.  
 Szórópisztoly\*.  
 Fúvóka: **1.2-1.4 mm**. Nyomás: **3-4 bar\***; HVLV: **2 bar\***.  
 \* Gyártó által előírt nyomást használni



Kiszellőzési idő a rétegek között (20°C, 65% H.R.): **10 perc**.



Száradási idő 20°C, 65% H.R.:  
 Porszáráz: **20 perc**  
 Érintésre száraz: **40 perc**  
 Szerelhető: **5 óra**  
 Teljes száradás: **10 óra\***

Száradási idő 60°C, 65% H.R.:  
 Szerelhető: **30 perc**

\* CP 285 edzővel tesztelve



IR szárítás: **~20 perc**

A termék megfelel a VOC irányelveknek. A Profix által szállított termékek számos gyári tesztnek vannak kitéve, így megfelelnek a legmagasabb igényeknek is. Azonban a tárolás, az előkészítés és a felhasználók egyedi körülményei, befolyásolhatják a termék minőségét és használatát. Ahhoz, hogy a termék az elvárt minőségét megtartsa, a gyártó ajánlásait és termékeit használja. A gyártó nem tud garanciát vállalni az esetlegesen felmerülő problémákért abban az esetben, ha a fentiekől eltérő módon használják a terméket. A garancia érvényesítéséhez a felhasználó az adott termékre vonatkozó minden használati utasítást betart az - Alkalmazástechnikai adatlap szerint, illetve a termék használata előtt minden esetben próbát végez.