

Technikai információk (10/2023)

MOBIHEL 4:1 HS KOMPAKTPRIMER

- High-build, primer és filler,
- Nagyon vastag filmréteg (180 µm-ig 3 rétegben)
- Jó függőleges stabilitás, kitöltési tulajdonságok
- Könnyen csiszolható
- Jó száradási tulajdonság időmegtakarítást eredményez, gyors feldolgozhatóság során kiváló alapterületet biztosítva a következő réteghez
- Szín: szürke, fehér és fekete - keverés lehetséges a keverőegységben
- VOC compliant

	FE	ZN	AL
ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	 P220 – P280	 MOBIHEL Antiszilikonos tisztító	 MOBIHEL Antiszilikonos tisztító
	 MOBIHEL Antiszilikonos tisztító	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Antiszilikonos tisztító	 MOBIHEL Antiszilikonos tisztító
		MOBIHEL PASSIVATOR	MOBIHEL PASSIVATOR

A MOBIHEL PASSIVATOR egy felitatott ruhával vagy szórópisztollyal felhordható. A töltőanyagot 7-10 percen belül (legfeljebb 15 perc alatt) kell felvinni.

	Keverési arány térfogat szerint:	 27°C 18°C	MOBIHEL 4:1 HS KOMPAKTPRIMER MOBIHEL 2K EDZŐ 700 MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2100	4 rész 1 rész 10%
		 18°C 5°C	MOBIHEL 4:1 HS KOMPAKTPRIMER MOBIHEL 2K EDZŐ 750 W MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2100	4 rész 1 rész 10%
	Keverési arány súly szerint:		MOBIHEL 4:1 HS KOMPAKTPRIMER MOBIHEL 2K EDZŐ 700 / 750 W MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2100	100 g 15 g 7 g

	Felhasználási idő 20°C-on:	Min. 1 h
	Viszkozitás(RFU): DIN 53211 φ4 / 20°C	28 - 37 s
	Alkalmazás szórópisztollyal:	1,6 - 1,8 mm 2 - 2,5 bar
	Rétegek száma: Rétegvastagság:	1 réteg : 60 µm 3 réteg: 180 µm
	Rétegek közötti szikkadás:	10 - 15 min/ 20°C - rétegek között 15 - 20 min/20°C – a kemencében történő szárítás előtt
	Száradási idő 20°C-on: Száradási idő 60°C-on	1,5h rétegvastagság 60 µm 4 - 5h rétegvastagság 180 µm 20 min rétegvastagság 60 µm 30 min rétegvastagság 180 µm
	Száradási idő (rövid hullámú infra szárítóval):	10 min. – 60 µm 15 min. – 120 µm 20 min. - 180 µm Tárgytól való távolság: 70 - 80 cm
	Száraz csiszolás:	P360 - P600
	Száraz csiszolás:	P600 - P1200
	További alkalmazás:	Az összes MOBIHEL programhoz tartozó fedőfesték
	Szavatossági idő:	2 év

2004/42/II B(c) (540) 530

EU határérték VOC (kategória: II B (c)) formájában, felhasználásra kész termék 540 g / l. Felhasználásra előkészített termék 530 g / l.

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben. Az adatok különböző körülmények között változhatnak.



Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona. Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia.