

PROFIX

Rocket Clear HS 2:1

CP 1800 Levegőn száradó lakk

Rocket Gyors lakk ideális kisebb és közepes elemek javításához. Könnyed terület, gyors kiszellőzési- és szárítási idő jellemzi.

Gyönyörű fényén kívül hatékonysága és felhasználóbarátsága miatt népszerű az autófényezőzők köreiből. Tökéletes a "gyors" javításokhoz.

A termék 1 literes kiserelésben kapható.



Kiserelés	
Egység	Csomagolás
1 L + 0,5 L	6 pcs + 6 pcs edző



100 egység lakk CP 1800 HS,
50 egység edző CP 269 HS,
15-20% hígító CP 040 vagy CP 055.



Két teljes réteg
Fúvóka*: **1.2-1.4 mm.**
Nyomás: **4 bar***; HVLP: **2 bar***.



Száradási idő 20°C-on:
Porszáraraz: **30 perc**
Érintésre száraz: **1 óra**
Teljes száradás: **1,5-2 óra**

Száradási idő 40°C-on:
Összeszerelhető: **30 perc**

Száradási idő 60°C-on:
Összeszerelhető: **15 perc**

* CP 269 edzővel tesztelve



Kiszellőzési idő a rétegek között (20°C, 65% H.R.): **3-5 perc.**



IR szárítás: **~20 perc**

Felület előkészítése:

Zsírtalanítás és portalanítás után,
mattítsa a fedőbevonatot.

Viszkozitás 20°C-on:

16-18s DIN Cup 4 mm

Fazékidő:

~2-3 óra

Kiadósság:

~7-8 m²/1 L keverék
(40-50 µm rétegvastagság esetén)

Száraz rétegvastagság:

~40-60 µm

Ajánlott festékszűrő :

125-190 µm

VOC:

2004/42/WE IIB(e) (840) 535

Szavatosság:

CP 1800: 24 hónap (gyári, bontatlan csomagolásban)
CP 269: 12 hónap (gyári, bontatlan csomagolásban)

A termék megfelel a VOC irányelveknek. A Profix által szállított termékek számos gyári tesztnek vannak kitéve, így megfelelnek a legmagasabb igényeknek is. Azonban a tárolás, az előkészítés és a felhasználók egyedi körülményei, befolyásolhatják a termék minőségét és használatát. Ahhoz, hogy a termék az elvárt minőségét megtartsa, a gyártó ajánlásait és termékeit használja. A gyártó nem tud garanciát vállalni az esetlegesen felmerülő problémákért abban az esetben, ha a fentiekől eltérő módon használják a terméket. A garancia érvényesítéséhez a felhasználó az adott termékre vonatkozó minden használati utasítást betart az - Alkalmazástechnikai adatlap szerint, illetve a termék használatát előtt minden esetben próbát végez.