

CP 399

Akril alapozó 2K HS 4:1



Magas töltőképességű akril alapozó, amely kiváló fedőképességgel és felülettel rendelkezik. A felhordás után az alapozót nagyon sima felület és egyszerű csiszolhatóság jellemzi. Sokoldalúsága sokféle javításra alkalmassá teszi. A MixT használható hagyományos és nedves a nedvesen technológiával is. A kiváló minőségű gyanta és adalékanyagok garantálják a kiváló tapadást, a jó korrózióvédelmet és a szigetelő tulajdonságokat

Töltőképesség: ●●●●●●
 Viskozitás: ●●●●●○
 Tapadás (fém): ●●●●●○
 Csiszolhatóság: ●●●●●●

Egység	Kiszerezés	
	Csomagolás	Elérhető színek
1L	3 pcs.	○ ● ●
3,5L	2 pcs	○ ● ●

Felület előkészítése:

Tisztítsa meg a felületet a CP015 szilikonlemosóval, majd használja a CP011 vízbázisú tisztítóját.

Viszkózitás 20 °C:

22-25 s DIN Cup 4 mm

Fazékidő:

1,5 óra

Ajánlott festékszűrő:

190 µm

Kiadósság:

~7-8 m²/l

VOC:

Dz.U.2016r., poz. 1353, kat.B/3(540) 500

Csiszolás

Szárás: P400 - P500. Vizes: P600 - P1000

Szavatosság:

CP 399: 24 hónap (gyári, bontatlan csomagolásban)
 CP 297: 12 hónap (gyári, bontatlan csomagolásban)



100 egység CP 399 HS,
 25 egység edző CP297/CP285/CP282,
 10 egység hígító CP 040

20-30 egység hígító CP 040 nedves a nedves technológia esetén.

Nedves a nedvesen egy réteg Töltőképesség eléréséhez két-három réteg szükséges.



Szórópisztoly*: Fúvóka: **1.6-1.8 mm.** (Nedves a nedvesen **1.2-1.4 mm.**)

Nyomás: **3-4 bar***; HVL: **2 bar***. * Gyártó által ajánlott nyomás

Kiszellőzési idő a rétegek között (20°C, 65% H.R.): **5 perc.**



Száradási idő 20°C, 65% H.R.:



Porszárás: **10 perc**
 Csiszolható: **3,5-4 óra**

Száradási idő 40°C, 65% H.R.:

Csiszolható: **1,5 óra**

Száradási idő 60°C, 65% H.R.:

Csiszolható: **30 perc**

* CP 297 edzővel tesztelve



IR szárítás: **~30 perc (Csiszolható)**

A termék megfelel a VOC irányelveknek. A Profix által szállított termékek számos gyári tesztnek vannak kitéve, így megfelelnek a legmagasabb igényeknek is. Azonban a tárolás, az előkészítés és a felhasználók egyedi körülményei, befolyásolhatják a termék minőségét és használatát. Ahhoz, hogy a termék az elvárt minőségét megtartsa, a gyártó ajánlásait és termékeit használja. A gyártó nem tud garanciát vállalni az esetlegesen felmerülő problémákért abban az esetben, ha a fentiekől eltérő módon használják a terméket. A garancia érvényesítéséhez a felhasználó az adott termékre vonatkozó minden használati utasítást betart az - Alkalmazástechnikai adatlap szerint, illetve a termék használatát előtt minden esetben próbát végez.