

















## COLOMIX 5:1 HS EASY SAND ALAPOZÓFESTÉK ELŐLAKK

- Felhordható vékony rétegben Alapozóként vagy magasabb rétegvastagságban Előlakk
- Nagyon jó csiszolási tulajdonságok
- Jó korróziógátló tulajdonságok
- Szín: szürke, fehér és fekete
- VOC kompatibilis

ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	
	 P220 – P280
	 COLOMIX Tisztítószer műanyaghoz

	<b>Keverési arány térfogat szerint:</b>	COLOMIX 5:1 HS 2K EASY SAND ALAPOZÓFESTÉK ELŐLAKK COLOMIX 5:1 2K AKRIL EDZŐ STANDARD COLOMIX 2K UNIVERZÁLIS AKRIL HÍGÍTÓ	5 rész 1 rész 25 – 30 %
	<b>Keverési arány súly szerint:</b>	COLOMIX 5:1 HS 2K EASY SAND ALAPOZÓFESTÉK ELŐLAKK COLOMIX 5:1 2K AKRIL EDZŐ STANDARD COLOMIX 2K UNIVERZÁLIS AKRIL HÍGÍTÓ	100 g 11 g 18 g
	<b>Felhasználási idő 20°- on:</b>	1 – 1,5 h	
	<b>Viszkozitás(RFU): DIN 53211 Φ4 / 20°C</b>	22 - 25 s	
	<b>Alkalmazás szórópisztollyal:</b>	1,6 - 1,8 mm 2 - 2,5 bar	
	<b>Rétegek száma:</b> <b>Rétegvastagság:</b>	2 - 3 150 - 200µm	
	<b>Rétegek közötti szikkadás:</b>	10 - 15 min/ 20°C - rétegek között 15 – 20 min/20°C – a kemencében történő szárítás előtt	
	<b>Száradási idő 20°C-on:</b> <b>Száradási idő 60°C-on</b>	2 h 30 min.	
	<b>Száradási idő (rövid hullámú infra szárítóval):</b>	15 min. – 20 min. Tárgytól való távolság: 70 - 80 cm	

	<b>Száraz csiszolás:</b>	P360 - P600
	<b>Száraz csiszolás:</b>	P600 - P1200
	<b>További alkalmazás:</b>	COLOMIX BASISLACK
	<b>Szavatossági idő:</b>	2 év

2004/42/II B(c) (540) 530

EU határérték VOC (kategória: II B (c)) formájában, felhasználásra kész termék 540 g / l. Felhasználásra előkészített termék 530 g / l.

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

PROFESSIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Az adatok különböző körülmények között változhatnak.

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia.