

PROFIX

CP 394

Epoxy alapozó filler HS 1:1

Az epoxi alapozó tökéletes alapja az összes bevonatnak.

Kiemelkedő töltőképesség jellemzi.

Használható nyers és cinkkel bevont fémlemezeken, valamint kemény polimereken.



Töltőképesség:	●●●●○
Viszkozitás:	●●●●○
Tapadás(fém):	●●●●○
Tapadás (alu.):	●●●●○
Tapadás (műa.):	●●●●○
Csiszolhatóság:	●●●●○

Egység	Kiszerezés	Elérhető színek
0,8 L + 0,8 L (edző)	Csomagolás 6 pcs + 6 pcs	●



100 egység CP 394 HS,

100 egység edző CP 294 HS,

10-30 egység hígító CP 040 (nedves a nedves technológia esetén)

Felület előkészítése:

Tisztítás szilikonlemosóval, régi bevonatok mattítása P240 csiszolópapírral, (Acél: P180-P240, Alumínium/galvanizált fém - Scotch Brite)

Viszkozitás 20°C:

16-22 s DIN Cup 4 mm

Fazékidő:

6 óra

Ajánlott festékszűrő:

190 µm (nedves a nedvesen:125 µm)

Kivitel:

~8-10 m²/l (l40-50 µm rétegvastagság)

Száraz rétegvastagság:

~40-80 µm

VOC:

2004/42/WE/IIIB(c)(540) 540

Csiszolás:

Száraz: P400 - P500. Vizes: P600 - P1000

Szavatosság:

CP 394: 24 hónap(gyári,bontatlan csomagolásban)

CP 294: 12 hónap(gyári, bontatlan csomagolásban)



Egy teljes réteg - vékony bevonat képzéséhez. Töltőképesség eléréséhez két teljes réteg.

Szórópisztoly*: Fúvóka **1,2-1,9 mm;**

Nedves a nedvesen: **1,3-1,4 mm.**

Nyomás: **3-4 bar;** HVLP: **2 bar.**



Szellőzési idő a rétegek között (20°C, 65% H.R.): **5-10 perc.**



Száradási idő 20°C, 65% H.R.: **3 óra**

Száradási idő 60°C, 65% H.R.: **30 perc**

* CP 294 edzővel tesztelve.



IR szárítás: **~10-15 perc**

A termék megfelel a VOC irányelveknek. A Profix által szállított termékek számos gyári tesztnek vannak kitéve, így megfelelnek a legmagasabb igényeknek is. Azonban a tárolás, az előkészítés és a felhasználók egyedi körülményei, befolyásolhatják a termék minőségét és használatát. Ahhoz, hogy a termék az elvárt minőségét megtartsa, a gyártó ajánlásait és termékeit használja. A gyártó nem tud garanciát vállalni az esetlegesen felmerülő problémákért abban az esetben, ha a fentiekől eltérő módon használják a terméket. A garancia érvényesítéséhez a felhasználó az adott termékre vonatkozó minden használati utasítást betart az - Alkalmazástechnikai adatlap szerint, illetve a termék használata előtt minden esetben próbát végez.