

# PROFIX

## CP 334 Soft Plus



Poliészter gitt

Magas töltőképességű gitt, mely több vékony rétegben felhordva kitölti az apró lyukakat is

Felhordás után tökéletesen sima felületet hoz létre, csökkentve a polírozásra fordított időt. Nem használható fel az élelmiszerekkel és a vízzel való közvetlen érintkezésben lévő felületeken.

Töltőképesség:	●●●●●
Tapadás (fém):	●●●●●
Tapadás (galvanizált vas):	●●●●●
Tapadás (műanyag):	○●○●○
Csiszolhatóság:	●●●●●

Egység	Kiszerezés	
	Csomagolás	Elérhető színek
1 kg + 20 g edző	4 pcs + 4 pcs	●
1,8 kg + 40 g edző	4 pcs + 4 pcs	



100 egység CP 334,  
1-3,5 egység edző

Hőmérséklet	Edző mennyisége (%)
< 10°C	3-3,5
10-20°C	2-2,5
> 20°C	1-1,5



A terméket több, vékony rétegben kell alkalmazni. Minden réteg után meg kell várni a teljes kikeményedést.



Száradási idő 20°C, 65% H.R.:  
**20-30 perc.**



Száradási idő csökkenthető az IR szárítással:  
5-10 perces hullámokban 60°C-on.  
Ne lépje túl a 80°C-os hőmérsékletet.



Durva csiszolás (száraz): **P100-P120** .  
Befejező csiszolás (száraz): **P120-P280**

### Felület előkészítése

Távolítsa el a régi bevonatokat és tisztítsa meg a felületet a CP015 szilikonlemosóval. A legmegfelelőbb felhordás a CP 394 epoxy alapozóval védett felületre. Használható alumínium és acél felületen is.  
**Ne használja a terméket közvetlenül savas alapozón, 1K akril termékeken és cellulóz-nitráton.**

### Fazékidő:

5-6 perc, edzővel keverve

### VOC:

2004/42WE/IIB(b)(250) 51

### Szavatosság:

12 hónap (gyári, bontatlan csomagolásban)

A termék megfelel a VOC irányelveknek. A Profix által szállított termékek számos gyári tesztnek vannak kitéve, így megfelelnek a legmagasabb igényeknek is. Azonban a tárolás, az előkészítés és a felhasználók egyedi körülményei, befolyásolhatják a termék minőségét és használatát. Ahhoz, hogy a termék az elvárt minőséget megtartsa, a gyártó ajánlásait és termékeit használja. A gyártó nem tud garanciát vállalni az esetlegesen felmerülő problémákért abban az esetben, ha a fentiekől eltérő módon használják a terméket. A garancia érvényesítéséhez a felhasználó az adott termékre vonatkozó minden használati utasítást betart az - Alkalmazástechnikai adatlap szerint, illetve a termék használatát előtt minden esetben próbát végez.