

PROFIX

CP 325 UBS

Kőfelverődésgátló rugalmas bevonat

CP 325 UBS

A termék hangszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik. Rugalmasságával megvédi az autót a kőfelverődések által okozott sérülésektől, és megvédi a rozsdától és a sótól.

Felülfényezhető.



Egység	Kiszerelés	
	Csomagolás	Elérhető színek
1 kg	12 pcs	● ● ●



Felhasználás előtt alaposan rázza fel!



Vigyen fel 2-3 réteget alváz-és üregvédő pisztollyal, majd hagyja őket rétegenként 10 percet száradni.

Fúvóka: **3-4 mm**. Nyomás: **1-4 bar**

Fedőbevonat felvitele **~1 óra**

Felület előkészítése:

2K alapozó, poliészter gitt esetén: száraz csiszolás P240-P320 papírral, portalanítás és zsírtalanítás. Epoxy alapozó esetén: 12 órán belül nem szükséges a csiszolás, 12 óra elteltével pedig csiszolás P320 papírral, portalanítás és zsírtalanítás. Acél esetén: száraz csiszolás P120, portalanítás és zsírtalanítás. Műanyag esetén: felület tisztítása, mattítás vörös dörzssivel, majd újra zsírtalanítás.

Száraz rétegvastagság:

~200-300 µm

VOC:

2004/42WE/IIIB(e) (840) 560

Szavatosság:

12 hónap (gyári, bontatlan csomagolásban)



Kiszellőzési idő a réteget felvitele között: **5-10 perc**.



Száradási idő 20°C, 65% H.R: **60-90 perc**.



Használat után megfelelően helyezze vissza a kupakot.

A termék megfelel a VOC irányelveknek. A Profix által szállított termékek számos gyári tesztnek vannak kitéve, így megfelelnek a legmagasabb igényeknek is. Azonban a tárolás, az előkészítés és a felhasználók egyedi körülményei, befolyásolhatják a termék minőségét és használatát. Ahhoz, hogy a termék az elvárt minőséget megtartsa, a gyártó ajánlásait és termékeit használja. A gyártó nem tud garanciát vállalni az esetlegesen felmerülő problémákért abban az esetben, ha a fentiekől eltérő módon használják a terméket. A garancia érvényesítéséhez a felhasználó az adott termékre vonatkozó minden használati utasítást betart az - Alkalmazástechnikai adatlap szerint, illetve a termék használata előtt minden esetben próbát végez.