

PROFIX

CP 582 Bumper

Lökhárító bevonat 1K

Bumper 1K struktúr bevonat műanyag elemekre, lökhárítókra.

Felhasználás előtt végezzen próbafújást!



Fluiditás: ●●●○○
Fény: ●●○○○
Karcállóság: ●●●●○
Tapadás (műanyag): ●●●●●
Tapadás (fém): ●○○○○

Egység	Kiszereles Csomagolás	Elérhető színek
1 L	3 pcs	●●



100 egység CP 582,
10-20 egység CP 040 hígító.



Szórópisztoly*. Fúvóka: **1.6-1.8 mm**.
Nyomás: **4 bar***; HVLP: **2 bar***.



Kiszellőzés a rétegek között: **5 perc**



Száradási idő 20°C, 65% H.R.:
Porszáraz: **10 perc**
Érintésszáraz: **30 perc**
Összeszerelhető: **5 óra**
Teljes száradás: **12 óra***

Száradási idő 60°C, 65% H.R.:
Összeszerelhető **20 perc**



IR szárítás: **~15 perc**

Felület előkészítése:

Zsirtalanítsa a felületet CP015 szilikonlemosóval.
Felhasználás előtt végezzen próbát, szükségesség szerint használja a CP390 műanyag alapozót a megfelelő tapadás eléréséhez.

Ajánlott festékszűrő:

190 µm

Száraz rétegvastagság:

~70-80 µm

Kiadósság:

~8-9 m²/l (50 µm)

Viszkózitás 20°C:

~48-50 s DIN Cup 4 mm

VOC:

2004/42/WE/II(b)(840) 640

Szavatosság:

24 hónap (gyári bontatlan csomagolásban)

A termék megfelel a VOC irányelveknek. A Profix által szállított termékek számos gyári tesztnek vannak kitéve, így megfelelnek a legmagasabb igényeknek is. Azonban a tárolás, az előkészítés és a felhasználók egyedi körülményei, befolyásolhatják a termék minőségét és használatát. Ahhoz, hogy a termék az elvárt minőséget megtartsa, a gyártó ajánlásait és termékeit használja. A gyártó nem tud garanciát vállalni az esetlegesen felmerülő problémákért abban az esetben, ha a fentiekől eltérő módon használják a terméket. A garancia érvényesítéséhez a felhasználónak az adott termékre vonatkozó minden használati utasítást betartani - Alkalmazástechnikai adatlap szerint, illetve a termék használatát előtt minden esetben próbát végezni.