

Technikai adatlap



CF-450

AirDry Színtelen Lakk HS

Termék leírása


Magas szárazanyag tartalmú, kétkomponensű, akril lakk. Kiváló minőség, jó rugalmasság és karcállóság jellemzi. Magas ellenállóképességgel rendelkezik a behatások ellen, a felületen karcálló bevonatot képez. Kikeményedési ideje rendkívül rövid. A magas nyitott idő lehetővé teszi akár a teljes fényezést, vagy nagyobb felületekre való felhordást.

Edző

HF-450
AirDry Edző

Speciálisan ehhez a lakkhoz kifejlesztett edzővel alkalmazható.

Keverési arány



A:	CF- 450 AirDry Lakk	100%
B:	HF-450 Edző	50%
C:	T-110 Akril Hígító	0-5%

A hígító mennyiségét
a lakk arányában kell számolni!

Szórás



Rétegek száma:	2
Szórási nyomás:	2-2.5 bar
Fúvóka méret:	1.2-1.4 mm

Kiszellőztetési idő



Várakozási idő a szórásmenetek között:	8-10 perc
---	-----------

Száradás



Por száraz:	25 perc 20C°
Érintésre száraz :	2 óra 20C°
Polírozható :	3-4 óra 20C°
	5 perc 60C°
Teljes átkeményedés:	3 nap

Alkalmazás

A lakkot a teljesen megszáradt bázis színre kell felhordani két szórásmenettel, két teljes rétegben.

A két szórásmenet között 8-10 percet kell várni 20°C-on.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a második réteg felhordása után 15 perc szellőztetés szükséges, mielőtt megkezdene a hőkezelést infra szárítóval, vagy fényező kabinban.

Egyéb technikai információk

Fazékidő	Lakk és az edző összekeverését követően: 60 perc 20C°-on	
Fényesség	Fényvisszaverődés= 98°	
Tárolás	Tartsuk szorosan <u>lezárva</u> , eredeti csomagolásban, <u>száraz</u> , <u>hűvös</u> , <u>fagymentes</u> helyen. <u>Távol</u> tartandó <u>hőtől</u> , <u>napfénytől</u> , forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól	
Tárolási idő (20 °C)	Lakk :	24 hó
	Edző (Slow/Normal/Rapid):	12 hó
	Minőségét bontatlan csomagolásban, megfelelő helyen tárolva a gyártástól számított időponttól őrzi meg. Gyártási időt lásd a dobozon	
Tisztító eszköz	Ajánlott hígítót használni a szórópisztoly tisztításához.	
Viszkozitás	(DIN4/20°C): 16-17 mp	
Szerves oldószeranyag tartalom (VOC)	Maximum VOC tartalom a termékben:	510 gr/liter
	VOC kategória: II/B,e	840 gr/liter
	A termék megfelel az EU 2004/42/CE/II,B/e(840) direktívájának	
Termék fajsúlya	Lakk :	kb.1000 g/l
	Edző:	kb.1000 g/l

Munkavédelmi és egészségügyi előírásokat lásd a biztonsági adatlapon!

Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál. A benne szereplő adatok megfelelnek ismereteink mai állásának.

További kérdés esetén forduljon bizalommal kollégáinkhoz:

Kozma Color Kft. cím: 2360 Gyál, Iglói u. 2. **Tel: +36 20 988 5205, +36 29 345 261**