

PROFIX

CP 595

Wash Primer 2K 2:1

A savas bemozó alapozó ideális tapadást tesz lehetővé új elemek számára. Hosszú távú korróziógátló védelmet biztosít a fém, alumínium és horganyzott acél számára. Alkalmazható akár 30 µm vastagsággal egy rétegben és nedves-nedves módszerrel. Alacsony hőmérsékleten is gyorsan szárad.

Wash Primer nem használható poliészter termékekkel.



Töltőképeség: ●○○○○
Terület: ●●●●○
Tapadás (fém): ●●●●●
Tapadás (alumínium): ●●●●●

Egység	Kiszereles Csomagolás	Elérhető színek
1 L + 500 ml (edző)	6 pcs + 6 pcs	●

Felület előkészítése:

Wash Primer tökéletes horganyzott acélhoz, fémhez és alumíniumhoz. A poliészter gitt, az epoxy alapozó és az akril bevonat nem alkalmas közvetlenül a reaktív alapfelületre történő felhordásra.

Viszkózitás 20 °C:

15-17 s DIN Cup 4 mm

Fazékidő:

24 óra

Ajánlott festékszűrő:

125-190 µm

Kiadósság:

~14-15 m²/l

Száraz rétegvastagság:

~10-15 µm

VOC:

2004/42/WE/IIIB(d)(840)<780

Szavatosság

CP 595: 24 hónap (gyári, bontatlan csomagolásban)

CP 245: 12 hónap (gyári, bontatlan csomagolásban)



100 egység CP 595,
50 egység CP 245 edző.



Egy réteg felvitele (30 µm.) Alkalmazható nedves-nedves módszerrel, de csak akril alapozókhöz. HVLP szórópisztoly.

Fúvóka: **1,6-1,8 mm.**

Nyomás: **3-4 bar***; HVLP: **2 bar***.

* Gyártó által ajánlott nyomás.



Száradási idő 20°C, R.H. 65%:

Porszárás: **2-4 perc**

*CP 245 edzővel tesztelve

A termék megfelel a VOC irányelveknek. A Profix által szállított termékek számos gyári tesztnek vannak kitéve, így megfelelnek a legmagasabb igényeknek is. Azonban a tárolás, az előkészítés és a felhasználók egyedi körülményei, befolyásolhatják a termék minőségét és használatát. Ahhoz, hogy a termék az elvárt minőségét megtartsa, a gyártó ajánlásait és termékeit használja. A gyártó nem tud garanciát vállalni az esetlegesen felmerülő problémákért abban az esetben, ha a fentiekől eltérő módon használják a terméket. A garancia érvényesítéséhez a felhasználó az adott termékre vonatkozó minden használati utasítást betart az - Alkalmazástechnikai adatlap szerint, illetve a termék használatát előtt minden esetben próbát végez.