

PROFIX

CP 336 Glass



Poliészter gitt

Üvegszál tartalmú gitt.

Magas mechanikai ellenállóképességgel rendelkeznek, és jelentős mennyiségű, hosszú üvegszálainak köszönhetően minden egyenetlenséget és üreget jól ki tud tölteni.

Nem használható élelmiszerrel vagy vízzel közvetlenül érintkező felületeken

Töltőképesség: ●●●●●
Tapadás (fém): ●●●●●
Tapadás (műia): ○○○○○
Csiszolhatóság: ●●●●○

Egység	Kiszereles Csomagolás	Elérhető színek
1 kg + 20 g edző	4 pcs + 4 pcs	●
1,8 kg + 40 g edző	4 pcs + 4 pcs	



100 egység CP 336,

1-3,5 egység edző

Hőmérséklet	Edző mennyisége (%)
< 10°C	3-3,5
10-20°C	2-2,5
> 20°C	1-1,5

Felület előkészítése

Távolítsa el a régi bevonatokat és tisztítsa meg a felületet a CP015 szilikonlemosóval. A legmegfelelőbb felhordás a CP 394 epoxy alapozóval védett felületre.

Használható alumínium és acél felületen is.

Ne használja a terméket közvetlenül savas alapozón, 1K akril termékeken és cellulóz-nitráton.

Csiszolhatóság:

(Skála: 1-legrosszabb, 5- legjobb)

3-4: <12 óra, 4: =12 óra, 3: >12 óra

Fazékidő:

5-6 perc az edzővel való összekeverés után

VOC:

2004/42WE/II(b)(250) 67

Szavatosság:

12 hónap (gyári bontatlan csomagolásban)



A terméket gittelőlappal vigye fel.
Egy réteg maximális vastagsága: **5 mm**.



Száradási idő 20°C, 65% H.R: **20-30 perc**.



Száradási idő csökkenthető az IR szárítással:
5-10 perces hullámokban
Ne lépje túl a 80°C-os hőmérsékletet.
Horganyzott fémek esetében ne lépje át a 60°C-ot.



Száraz csiszolás: **P80-P150**

A termék megfelel a VOC irányelveknek. A Profix által szállított termékek számos gyári tesztnek vannak kitéve, így megfelelnek a legmagasabb igényeknek is. Azonban a tárolás, az előkészítés és a felhasználók egyedi körülményei, befolyásolhatják a termék minőségét és használatát. Ahhoz, hogy a termék az elvárt minőséget megtartsa, a gyártó ajánlásait és termékeit használja. A gyártó nem tud garanciát vállalni az esetlegesen felmerülő problémákért abban az esetben, ha a fentiekől eltérő módon használják a terméket. A garancia érvényesítéséhez a felhasználó az adott termékre vonatkozó minden használati utasítást betart az - Alkalmazástechnikai adatlap szerint, illetve a termék használata előtt minden esetben próbát végez.