

















Technikai információk (07/2020)

## MOBIHEL 2:1 SZÍNTELEN LAKK ANTI SCRATCH

- Kompatibilis mind az oldószeres, mind a vízbázisú festékekkel
- Magas fényesség
- Kiváló függőleges stabilitás
- Könnyű használat
- VOC kompatibilis

<b>ALAP FELÜLET</b>	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
---------------------	--

	<b>Keverési arány térfogat szerint:</b>	 35°C  27°C   27°C  18°C   18°C  5°C	MOBIHEL 2:1 SZÍNTELEN LAKK ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K EDZŐ 1300 MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2300  MOBIHEL 2:1 SZÍNTELEN LAKK ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K EDZŐ 1100 MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2100  MOBIHEL 2:1 SZÍNTELEN LAKK ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K EDZŐ 1500 MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2500	2 rész 1 rész 10%  2 rész 1 rész 10%  2 rész 1 rész 10%
	<b>Keverési arány súly szerint:</b>	MOBIHEL 2:1 SZÍNTELEN LAKK ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K EDZŐ 1100 / 1300 / 1500 MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2100 / 2300 / 2500	100 g 51 g 14 g	
	<b>Felhasználási idő 20°C-on:</b>	2 h		
	<b>Viszkozitás(RFU):</b> DIN 53211 φ 4mm/ 20°C	16 - 19 s		
	<b>Alkalmazás szórópisztollyal:</b>	1,2 – 1,3 mm 2 – 2,5 bar		
	<b>Rétegek száma:</b> <b>Rétegvastagság:</b>	2 50 - 60 μm		

	<b>Rétegek közötti szikkadás:</b>	5 - 10 min/20°C rétegek között 10 - 15 min. a kemencében történő szárítás előtt
	<b>Száradási idő 20°C-on: Száradási idő 60°C-on:</b>	16 h 30 min. (a tárgy hőmérséklete )
	<b>Száradási idő (rövid hullámú infra szárítóval):</b>	8 - 12 min. Tárgytól való távolság: 70 - 80 cm
	<b>Szavatossági idő:</b>	5 év

2004/42/II B (e ) (840) 580

EU határérték VOC (kategória: II B (e)) formájában, felhasználásra kész termék 840 g / l. Felhasználásra előkészített termék 580 g / l.

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Az adatok különböző körülmények között változhatnak.

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia.