

PROFIX

CP 1500

Lakk MS 2:1



Karcállóság: ●●●●●
 Viszkózitás: ●●●●●
 Fény: ●●●●●

A **CP 1500** 2:1 lakk karcállóságával kiváló felületet hoz létre, mely kis és nagy felületek javítására is megfelelő.

Már két réteg felvitele után elérjük a megfelelő bevonatot, ami kiválóan ellenáll az időjárási viszonyoknak.

A terméket a 2004/42/WE irányelvek alapján kell felhasználni.

Kiszerelés	
Egység	Csomagolás
1 L	6 pcs
5 L	4 pcs



100 egység CP 1500 MS,
50 egység edző CP 285 MS,
20 egység hígító CP 040.

Hőmérséklet	Ajánlott hígító	Ajánlott edző
<15°C		CP 282 or CP 218
>25°C	CP 070	CP 286

Felület előkészítése:

Tisztítsa meg a felületet szilikonlemosóval, majd mattítsa a felületet.

Fazékidő:

~6 óra

Kiadósság:

~7 m²/1L

Száraz rétegvastagság:

~60-70 µm

Ajánlott festékszűrő:

125-190 µm

Viszkózitás 20°C:

15-16 s DIN Cup 4 mm

VOC:

2004/42/WE/IIIB(e)(840)<840

Szavatosság:

CP 1500: 24 hónap (gyári, bontatlan csomagolásban)
 CP 285: 9 hónap (gyári, bontatlan csomagolásban)



Két teljes rétegben kell felhordani.

Szórópisztoly*. Fúvóka: **1.2-1.4 mm.**

Nyomás: **3-4 bar***; HVL: **2 bar***.



Kiszellőzési idő a rétegek között (20°C, 65% H.R.): **5-10 perc.**



Száradási idő 20°C, 65% H.R.:

Porszáraz: **20 perc**
 Érintésre száraz: **60 perc**
 Összeszerelhető: **5 óra**
 Teljes száradás: **10 óra***

Száradási idő 60°C, 65% H.R.:

Összeszerelhető: **30 perc**

* CP 285 edzővel tesztelve.



IR szárítás: **~20 perc**

A termék megfelel a VOC irányelveknek. A Profix által szállított termékek számos gyári tesztnek vannak kitéve, így megfelelnek a legmagasabb igényeknek is. Azonban a tárolás, az előkészítés és a felhasználás egyedi körülményei, befolyásolhatják a termék minőségét és használatát. Ahhoz, hogy a termék az elvárt minőséget megtartsa, a gyártó ajánlásait és termékeit használja. A gyártó nem tud garanciát vállalni az esetlegesen felmerülő problémákért abban az esetben, ha a fentiekől eltérő módon használják a terméket. A garancia érvényesítéséhez a felhasználó az adott termékre vonatkozó minden használati utasítást betart az Alkalmazástechnikai adatlap szerint, illetve a termék használata előtt minden esetben próbát végez.