

PROFIX

CP 342 Hot Rod



Poliészter Gitt

Nagy töltőképességű univerzális gitt. Könnyen rétegezhető, és nagy szilárdsággal tapad a felülethez.

Könnyen alkalmazható, nem tömíti el a csiszolópapírt. Ezenkívül felhasználható nyers és galvanizált fémre-, alumíniumra, illetve akril- és epoxi alapozókra, valamint régi lakkozott bevonatokra.

Töltőképesség: ●●●●●●
Tapadás (fém): ●●●●●●
Tapadás (galvan. fém): ●●●●●○
Csiszolhatóság: ●●●●●●

Egység	Kiszerelés Csomagolás	Elérhető színek
1 L + 20 g edző	4 db + 4 db	●



100 egység CP 342 Hot Rod,

2 egység edző.

Túlzott mennyiségű edző használata a fedőbevonat kifehéredését okozhatja.



Alaposan keverje el, amíg el nem éri a homogén pasztát. Vigyázzon, hogy ne hozzon létre levegő buborékokat.



Több vékony rétegben kell felvinni. Minden esetben meg kell várni a teljes száradást. **Ne haladja meg a 3 mm -es teljes vastagságot.**



Száradási idő 20°C, 65% H.R:

30 - 35 perc.

IR szárítás előtt várjon 5 perccel



Száradási idő csökkenthető az IR szárítással 9-11 perces hullámokban 60°C-on. Ne lépje túl a 80°C-os hőmérsékletet. Galvanizált fémek esetén nem lépje túl a 60°C-os hőmérsékletet.



Durva csiszolás (száraz): **P100-P180,**

Befejező csiszolás (száraz): **P180-P280.**

Felület előkészítése:

Távolítsa el a régi bevonatokat és tisztítsa meg a felületet a CP015 szilikonlemosóval. A legmegfelelőbb felhordás a CP 394 epoxi alapozóval védett felületre. Használható alumínium és acél felületen is.

Ne használja a terméket közvetlenül savas alapon, 1K akril termékeken és cellulóz-nitráton.

Fazékidő:

6-7 perc az edzővel való összekeverés után

VOC:

2004/42WE/II(b)(250) 40

Szavatosság:

12 hónap (gyári, bontatlan csomagolásban)

A termék megfelel a VOC irányelveknek. A Profix által szállított termékek számos gyári tesztnek vannak kitéve, így megfelelnek a legmagasabb igényeknek is. Azonban a tárolás, az előkészítés és a felhasználók egyedi körülményei, befolyásolhatják a termék minőségét és használatát. Ahhoz, hogy a termék az elvárt minőséget megtartsa, a gyártó ajánlásait és termékeit használja. A gyártó nem tud garanciát vállalni az esetlegesen felmerülő problémákért abban az esetben, ha a fentiekől eltérő módon használják a terméket. A garancia érvényesítéséhez a felhasználó az adott termékre vonatkozó minden használati utasítást betart az - Alkalmazástechnikai adatlap szerint, illetve a termék használata előtt minden esetben próbát végez.