

PROFIX

CP 998

Szintelen bázis

Egykomponensű használatra kész szintelen bázis. Célja, hogy a javítófényezés esetén a régi és az új bevonat közötti átmenetet kiegyensúlyozza. CP998 felvitele után nedves-a-nedvesen technológiával kell felvinni a bázis fedőréteget. A CP998 egyedülálló tulajdonságainak köszönhetően észrevehetetlenné teszi a különbséget.



Egység	Kiszerezés	Csomagolás
1 L		3 db



Használatra/fújásra kész.



Vigyen fel 1-2 réteget a bázis festék felvitele előtt. A bázis festéket nedves-a-nedves technológiával kell felvinni a CP998 felvitele után.

Szórópisztoly*. Fúvóka **1.2-1.4 mm.**, **1.4-1.6 mm.**

Nyomás **4 bar***; HVLP: **2 bar***.

Felület előkészítése:

Tisztítsa meg a felületet szilikonlemosóval, majd mattítsa szürke scotch-brite segítségével, lehetőleg mattító paszta hozzáadásával.

Viszkozitás 20°C:

~17-19 s DIN Cup 4 mm

Ajánlott festékszűrő:

125-190 µm

Száraz rétegvastagság:

~10-15 µm rétegenként

VOC:

2004/42/WE/IIB(e)(840) 762

Szavatosság:

24 hónap (eredeti, lezárt csomagolásban)

A termék megfelel a VOC irányelveknek. A Profix által szállított termékek számos gyári tesztnek vannak kitéve, így megfelelnek a legmagasabb igényeknek is. Azonban a tárolás, az előkészítés és a felhasználók egyedi körülményei, befolyásolhatják a termék minőségét és használatát. Ahhoz, hogy a termék az elvárt minőségét megtartsa, a gyártó ajánlásait és termékeit használja. A gyártó nem tud garanciát vállalni az esetlegesen felmerülő problémákért abban az esetben, ha a fentiekől eltérő módon használják a terméket. A garancia érvényesítéséhez a felhasználó az adott termékre vonatkozó minden használati utasítást betart az - Alkalmazástechnikai adatlap szerint, illetve a termék használatát előtt minden esetben próbát végez.