

PROFIX

CP 385

Akril alapozó 2K HS 4:1 Nedves a nedvesen



Töltőképesség: ●○○○○
Terülés: ●●●●●
Tapadás (fém): ●●●●●

Egység	Kiszerezés Csomagolás	Elérhető színek
1 L + 250 ml (edző)	6 pcs + 6 pcs	○ ● ●

Felület előkészítése:

Zsírtalanítsa az elemet szilikonlemosóval, majd mattítsa le a felületet P240 csiszolópapírral. Új elemekre is felhordható, mivel kiváló tapadást biztosít: acél, alumínium, galvanizált és horganyzott fém felületeken.

Viszkozitás 20 °C:

21-25 s DIN Cup 4 mm

Fazékidő:

60 perc

Ajánlott festékszűrő:

190 µm

Kiadósság:

~10-12 m²/l

Száraz rétegvastagság:

~10 µm

VOC:

Dz. U. 2007 r. Nr. 11, poz. 72 kat. B/3 (540)<540

Szavatosság:

CP 385: 24 hónap (gyári, bontatlan csomagolásban)

CP 285: 9 hónap (gyári, bontatlan csomagolásban)



100 egység CP 385 HS

25 egység CP285/282 edző,
40% CP040 hígító



Egy teljes réteg nedves a nedvesen technológiával.

Szórópisztoly*.

Fúvóka: **1,3-1,4 mm.**

Nyomás: **3-4 bar***; HVLP: **2 bar***.

* Gyártó által javasolt nyomás.



Kiszellőzési idő a rétegek között (20°C, 65% H.R.): **20 perc.**



Száradási idő 20°C, RH 65%:

Porszáraraz: **10 perc**

* CP 285 edzővel tesztelve.

Csak a teljes száradás után kezdje meg a csiszolást. Csiszolás nélkül legfeljebb 1 órán belül vigye fel a következő bevonati réteget.

A termék megfelel a VOC irányelveknek. A Profix által szállított termékek számos gyári tesztnek vannak kitéve, így megfelelnek a legmagasabb igényeknek is. Azonban a tárolás, az előkészítés és a felhasználás egyedi körülményei, befolyásolhatják a termék minőségét és használatát. Ahhoz, hogy a termék az elvárt minőséget megtartsa, a gyártó ajánlásait és termékeit használja. A gyártó nem tud garanciát vállalni az esetlegesen felmerülő problémákért abban az esetben, ha a fentiekől eltérő módon használják a terméket. A garancia érvényesítéséhez a felhasználó az adott termékre vonatkozó minden használati utasítást betart az - Alkalmazástechnikai adatlap szerint, illetve a termék használata előtt minden esetben próbát végez.