

# PROFIX

## CP 480



Száradásgyorsító

**CP 480** felgyorsítja a szárítási folyamatot, de lerövidíti a lakk és az edző keverékének fazékidejét is.

5% feletti adagolásnál változhat a bevonat fénye!

Viszkozitás: ●●●●○  
Fény: ●●●●○  
Karcállóság: ●●●●●

Egység	Kiszereles	Csomagolás
250 ml		6 pcs



100 egység 2K bevonat edzővel CP 285,  
1-5 egység CP 480,  
10-15 egység akril hígító CP 040



Két-három teljes réteg  
Szórópisztoly\*. Fúvóka: 1,2-1,4 mm.  
Nyomás: 3-4 bar\*; HVL P: 2 bar\*.



Kiszellőzési idő a rétegek között: 3-4 perc.



Száradási idő 20°C, 65% H.R:  
Porszáráz: 4-5 perc  
Érintésre száraz: 10 perc  
Szerelhető: 1,5-2 óra  
Teljes száradás: 8 óra\*

Száradási idő 60°C, 65% H.R:  
Szerelhető 20 perc

\* Tesztelve CP 285 edzővel



IR Szárítás: ~10 perc

### Felület előkészítése

Mattítsa a felületet, majd tisztítsa meg szilikonlemosóval.

### Fazékidő

CP 1500: 40 perc

Akril: 20 perc

### Ajánlott festékszűrő:

190 µm

### Száraz rétegvastagság:

~50-70 µm

### Kiadósság:

Szintől függően - 6-7 m<sup>2</sup>/l

### Viszkozitás 20°C:

17-23 s DIN Cup 4 mm

### Szavatosság:

24 hónap (gyári, lezárt csomagolásban)

The recipe of the product complies with the VOC guidelines. The products supplied by our company are subject to a number of factory tests, so they can meet the highest demands. However, be aware of the individual conditions of storage, preparation and applications that can influence on the effect of varnishing. The guarantee to keep the highest quality of the coating is to use the product only with the products of the Manufacturer and in accordance with the recommendations of the Manufacturer. The Manufacturer does not guarantee performance and compatibility of the Products with products other than those of the Manufacturer. In order to recognize the guarantee and all claims, the user shall use the technologies and techniques for given Products - according to the technical data sheet and execute the sample spray prior to target painting.