

Technikai adatlap



CA-250 Special Színtelen Lakk AS

Termék leírása


Közepes szárazanyag tartalmú, kétkomponensű, akril lakk. Kiváló minőség, jó rugalmasság és UV állóság jellemzi. Rugalmassága mellett nagy karcállósággal rendelkezik. Magas az ellenállóképessége a mechanikai behatások ellen. Használatával magas fényű, jól polírozható, a gyári struktúrákkal megegyező felületet kapunk. Minden oldószeres alapbevonattal kompatibilis, beleértve a vízbázisú alapbevonatot is. A tartósság és a kiváló fényesség "színmélység" hatást ad a bevonatnak, és garantálja a kiváló minőséget.

Edző

A megfelelő edzőt a felhasználási körülményeknek megfelelően, a hőmérséklet függvényében kell kiválasztani az alábbiak szerint:

H-240 Special Edző SLOW	> 35 °C	
H-250 Special Edző NORMAL	18 °C - 35 °C	
H-260 Special Edző RAPID	< 18 °C	

Keverési arány



CA- 250 Special Lakk AS	100%
Special Edző (H-240/H-250/H-260)	50%
T-110 Akril Hígító	0-5%

A hígító mennyiségét
a lakk arányában kell számolni!

Szórás



Rétegek száma:	2
Szórási nyomás:	2-2.5 bar
Fúvóka méret:	1.2-1.4 mm

Kiszellőztetési idő



Várakozási idő
a szórásmenetek között: 10-12 perc

Száradás



Por száraz:	20 perc 20C°
	3 perc 50 C°
Polírozható :	14 óra 20C°
	45 perc 50C°
Teljes	4 nap

Alkalmazás

A lakkot a teljesen megszáradt bázis színre kell felhordani két szórásmenettel, két teljes rétegben.
A két szórásmenet között 10-12 percet kell várni 20°C-on.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a második réteg felhordása után 15 perc szellőztetés szükséges,
mielőtt megkezdene a hőkezelést infra szárítóval, vagy fényező kabinban.

Egyéb technikai információk

Fazékidő	Lakk és az edző összekeverését követően: 60 perc 20C°-on	
Fényesség	Fényvisszaverődés= 96°	
Tárolás	Tartsuk szorosan <u>lezárva</u> , eredeti csomagolásban, <u>száraz, hűvös, fagymentes</u> helyen. Távol tartandó <u>hőtől, napfénytől</u> , forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól	
Tárolási idő (20 °C)	Lakk :	24 hó
	Edző (Slow/Normal/Rapid):	9 hó
	Minőségét bontatlan csomagolásban, megfelelő helyen tárolva a gyártástól számított időponttól őrzi meg. Gyártási időt lásd a dobozon	
Tisztító eszköz	Ajánlott hígítót használni a szórópisztoly tisztításához.	
Viszkozitás	(DIN4/20°C): hígító nélkül -> 16-17 mp ; hígítóval -> 15-16 mp	
Szerves oldószeranyag tartalom (VOC)	Maximum VOC tartalom a termékben:	562 gr/liter
	VOC kategória: II/B,e	840 gr/liter
	A termék megfelel az EU 2004/42/CE/II,B/e(840) direktívájának	
Termék fajsúlya	Lakk :	kb.1000 g/l
	Edző:	kb.1000 g/l

Munkavédelmi és egészségügyi előírásokat lásd a biztonsági adatlapon!

Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál. A benne szereplő adatok megfelelnek ismereteink mai állásának.

További kérdés esetén forduljon bizalommal kollégáinkhoz:

Kozma Color Kft. cím: 2360 Gyál, Iglói u. 2. **Tel: +36 20 988 5205, +36 29 345 261**